



## KMT-1276 LED 有机硅灌封胶

### 特性

- 双组分加成型硅树脂
- 高折射率
- 高透明度
- 良好的光、热稳定性
- 良好的粘接性
- 电性能优异

### 产品应用

LED 等光电器件的封装

### 产品性能

#### 固化前

外观	无色透明液体
A 组分粘度	7200 mPa s
B 组分粘度	8500 mPa s
混合粘度	8000 mPa s
折射率	1.54

**建议固化条件:** 60°C/1 小时+150°C/3 小时

#### 固化后

硬度 Shore D	50
透光率 (450nm/2mm)	>95%
比重	1.16g/cm <sup>3</sup>
固化收缩率	约 2.3%

- 以上数据在 25°C 下测得, 均为非规格值, 使用材料前请进行试验, 确认是否适合使用目的。
- 性能可以根据客户要求进行调整。

### 使用方法

将 A、B 两组分按重量比 1:10 混合均匀, 室温下真空脱泡后使用。

若脱泡过程中气泡破裂困难, 可采用多次急速恢复常压的方法促进气泡破裂。须待气泡完全脱净后再点胶。

使用期: 混合后室温 (25°C) 下 4 小时



## KMT-1276 LED 有机硅灌封胶

### 使用注意事项

#### 固化阻碍（催化剂中毒）

有些材料、化合物、固化剂和增塑剂等，会阻碍加成型有机硅材料的固化，主要包括：

- 有机锡和其它有机金属合成物
- 含有机锡催化剂的硅橡胶
- 硫、聚硫化物、聚砷类物或其它含硫物品
- 胺、氨基甲酸乙酯或含胺物品
- 不饱和的碳氢增塑剂
- 某些助焊剂残余物

如果对某物质或材料是否会引起阻碍固化存有疑问，建议做小型测试试验，以确定在此应用中的适用性。

### 清洗

未固化的胶液可使用丙酮或二甲苯清洗，但水和乙醇达不到清洗效果。

### 储存

有机硅灌封胶应在通风的冷暗处存储（25℃以下，阳光不直射），采取预防措施，防止物料接触湿气。容器应保持密封，避免容器中只盛装很少的物料。部分盛装的容器应以干燥的空气或氮气充填。

保质期：6个月

### 包装

塑料瓶包装，500g/瓶